

URUGUAY

CARATTERISTICHE TECNICHE technical features			
SPESSORE	Thickness	mm	1.0 / 1.2
TIPOLOGIA	Leather types	FIORE CORRETTO Corrected Grain	
ORIGINE ANIMALE E PROVENIENZA	Raw material	PELLI BOVINE EUROPEE European raw hides	
TIPO DI CONCIA	Tannage	AI SALI DI CROMO Chrome Tannage	
TIPO DI TINTURA	Dyeing	ALL'ANILINA PASSANTE IN BOTTE Aniline through-dyeing	
TIPO DI RIFINIZIONE	Finishing	PIGMENTATA Pigment finishing	
GAMMA COLORI	Range of colours	58 COLORI 58 Colours	

CARATTERISTICHE DI SOLIDITA' DEL COLORE colour fastness characteristics		
PARAMETRO	METODO DI PROVA	PRESTAZIONI
Property	Test method	Performance
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO STROFINIO A SECCO	ISO 11640	1.000 CICLI VAL.4 SCALA DEI GRIGI 1.000 cycles val.4 grey scale
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO STROFINIO A UMIDO	ISO 11640	250 CICLI VAL.4 SCALA DEI GRIGI 250 cycles val.4 grey scale
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE	EN ISO 105-B02	>6 SCALA DEI BLU >6 Blue scale
Dry rub fastness		
Wet rub fastness		
Light fastness		

CARATTERISTICHE FISICHE physical characteristics		
PARAMETRO	METODO DI PROVA	PRESTAZIONI
Property	Test method	Performance
ADESIONE ALLA RIFINIZIONE	ISO 11644	>2 N / 10 mm
SOLIDITA' ALLO STRAPPO	EN 3377-1	>20 N
SOLIDITA' ALLA FLESSIONE	EN ISO 5402	50.000 CICLI (NESSUNA ROTTURA) 50.000 Cycles (no damage)
Adhesion of finishing		
Tear resistance		
Crack resistance		

CARATTERISTICHE CHIMICHE chemicals characteristics		
PARAMETRO	METODO DI PROVA	PRESTAZIONI
Property	Test method	Performance
pH DELL'ESTRATTO ACQUOSO E INDICE DIFFERENZIALE	UNI 10594 UNI ISO 4045	pH >3.2 △ pH <0.7
AZO-COLORANTI (direttiva 2002/61/CE) Azo-dyse (Directive 2002/61/CE)	CEN ISO/TS 17234	Assenti (<30 ppm)
CONTENUTO IN PCP Pentachlorophenol content	CEN/TS 14994	<5 ppm
CONTENUTO IN CROMO ESAVALENTE Hexavalent chromium content	CEN/TS 14995	<10 ppm
CONTENUTO IN FORMALDEIDE LIBERA Formaldehyde content	CEN ISO/TS 17226	<150 ppm
pH determination and different figure △ pH		

Per la normale pulizia spolverare con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono eliminare trattandole con un panno o cotone idrofilo umido, e prodotti per la pulizia inizialmente più delicati quali sapone neutro o latte detergente, passando, solo per macchie più resistenti, al kit di pulizie fornito dalla Givipell. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Evitare di strofinare la superficie da trattare, ma tamponare, dai bordi verso il centro della macchia. Non usare mai prodotti abrasivi o aggressivi quali solventi, smacchiatori, eccetera. Non usare mai il vapore. Non utilizzare prodotti per la pulizia delle scarpe. In ogni caso, ogni volta che si utilizza un prodotto nuovo per la pulizia, applicarlo in una zona "nascosta", per verificare l'efficacia e se possibile consultare il produttore.

Dust with a soft and dry cloth for the normal cleaning. Stains can be treated with a wet cloth or cotton wool and with products for the cleaning initially more delicate like neutral soap or cleansing milk, passing, only for more resistant stains, to the cleaning set furnished by the Givipell. Dry immediately after treatment. Avoid to rub the surface to treat, but apply a blotting pad or tissue from the edges toward the center of the stain. Never use abrasive or aggressive products like solvents, stain removers, et cetera. Never steam it. Don't use shoe cleaning products in every case, every time that a new product is used for the cleaning, apply it in a "hidden" area to test its effectiveness and to avoid damages where more visible. If possible consult producer.