

CARATTERISTICHE TECNICHE <i>technical features</i>	
SPESSORE	<i>Thickness</i> mm 1.1 / 1.2
TIPOLOGIA <i>Leather types</i>	PELLE MEZZO FIORE <i>Corrected Half Grain</i>
ORIGINE ANIMALE E PROVENIENZA <i>Raw material</i>	PELLI BOVINE EUROPEE <i>European raw hides</i>
TIPO DI CONCIA <i>Tannage</i>	AI SALI DI CROMO <i>Chrome Tannage</i>
TIPO DI TINTURA <i>Dyeing</i>	ALL'ANILINA <i>Aniline</i>
TIPO DI RIFINIZIONE <i>Finishing</i>	PIGMENTI ALL'ACQUA <i>Water pigment finishing</i>
GAMMA COLORI <i>Range of colours</i>	70 COLORI <i>70 Colours</i>

CARATTERISTICHE DI SOLIDITA' DEL COLORE <i>colour fastness characteristics</i>		
PARAMETRO <i>Property</i>	METODO DI PROVA <i>Test method</i>	PRESTAZIONI <i>Performance</i>
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO STROFINIO A SECCO <i>Dry rub fastness</i>	ISO 11640	1.000 CICLI VAL.4 SCALA DEI GRIGI <i>1.000 cycles val.4 grey scale</i>
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO STROFINIO A UMIDO <i>Wet rub fastness</i>	ISO 11640	250 CICLI VAL.4 SCALA DEI GRIGI <i>250 cycles val.4 grey scale</i>
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE <i>Light fastness</i>	EN ISO 105-B02	>6 SCALA DEI BLU <i>>6 Blue scale</i>

CARATTERISTICHE FISICHE <i>physical characteristics</i>		
PARAMETRO <i>Property</i>	METODO DI PROVA <i>Test method</i>	PRESTAZIONI <i>Performance</i>
ADESIONE ALLA RIFINIZIONE <i>Adhesion of finishing</i>	ISO 11644	>2 N / 10 mm
SOLIDITA' ALLO STRAPPO <i>Tear resistance</i>	EN 3377-1	>20 N
SOLIDITA' ALLA FLESSIONE <i>Crack resistance</i>	EN ISO 5402	50.000 CICLI (NESSUNA ROTTURA) <i>50.000 Cycles (no damage)</i>

CARATTERISTICHE CHIMICHE <i>chemicals characteristics</i>		
PARAMETRO <i>Property</i>	METODO DI PROVA <i>Test method</i>	PRESTAZIONI <i>Performance</i>
pH DELL'ESTRATTO ACQUOSO E INDICE DIFFERENZIALE <i>pH determination and different figure</i> △ pH	UNI 10594 UNI ISO 4045	pH >3.2 △ pH <0.7
AZO-COLORANTI (direttiva 2002/61/CE) <i>Azo-dyse (Directive 2002/61/CE)</i>	CEN ISO/TS 17234	Assenti (<30 ppm)
CONTENUTO IN PCP <i>Pentachlorophenol content</i>	CEN/TS 14994	<5 ppm
CONTENUTO IN CROMO ESAVALENTE <i>Exavalent chromium content</i>	CEN/TS 14995	<10 ppm
CONTENUTO IN FORMALDEIDE LIBERA <i>Formaldehyde content</i>	CEN ISO/TS 17226	<150 ppm

SCHEDA DI MANUTENZIONE <i>regular care</i>
Evitare l'esposizione diretta, evitare l'essiccamento, evitare il calore diretto. <i>Avoid direct exposure to sunlight, avoid drying out leather needs moisture, avoid heat</i>
Per lo sporco normale utilizzare acqua pura - tamponare e assorbire senza pressione - non strofinare <i>Ordinary dirty: use clean water - tamping and absorb without pressure - Do not rub</i>
Manutenzione: Aspirapolvere - arieggiare gli ambienti nei giorni umidi - non usare prodotti chimici <i>Regular care: Hoover - keep the room humid - never use chemical products</i>