





GIVIPPELL s.a.s. di Giuseppe Vicidomini & C.
VIA T.A. EDISON, 16 - 35010 Z.I. CADONEGHE (PD) - ITALY
Tel. 049 8873270 - Fax 049 8873271 - e-mail: info@givipell.it

SCHEDA TECNICA/ DATA SHEET

ERIS F.R. COLLECTION

Caratteristiche Characteristics	Metodo di prova Test Method	Unità Unit	Valore Value
<i>Composizione / Composition</i>	<i>ISO 1833 o ISO 5088</i>	<i>%</i>	1% PU- 72% PVC -12% COTT- 15% PL
<i>Peso totale/ Total weight</i>	<i>ISO 3801 -EN29073/1</i>	<i>g/m²</i>	700 ± 10 %
<i>Larghezza / Usable width</i>	<i>ISO 3932</i>	<i>cm</i>	140± 5%
<i>Spessore/ Thickness</i>	<i>UNI 9947</i>	<i>mm</i>	1,2 ± 0,2
<i>Lunghezza rotolo/ Length roll</i>	<i>//////////</i>	<i>mt</i>	25
 <i>Resistenza alla luce/ Light resistance</i>	<i>UNI EN ISO 105-B02:2014</i>	<i>Xenotest</i>	>5
 <i>Resistenza all'abrasione Abrasion resistance</i>	<i>UNI EN ISO 5470-2:2004 Martindale Test</i>	<i>Cicli Cycles</i>	>100.000
<i>Resistenza Trazione / Tensile Strength</i>	<i>ISO 1421:2000</i>	<i>N/5 cm</i>	Ordito / Along ≥500 Trama / Across ≥350
<i>Resistenza alla Lacerazione / Tear Strength</i>	<i>ISO 4674-1:2005</i>	<i>N</i>	Ordito / Along ≥14 Trama / Across ≥10
<i>Resistenza alla cucitura / Seam Resistance</i>	<i>UNI 10606</i>	<i>N/cm</i>	Ordito / Along 22 Trama / Across 9
<i>Allungamento Rottura / Ultimate Elongation</i>	<i>ISO 1421:2000</i>	<i>%</i>	Ordito / Along ≥10 Trama / Across ≥20
<i>Delaminazione Susporto / Peel Adhesion</i>	<i>ISO 2411:2001</i>	<i>N/5cm</i>	Ordito / Along ≥40 Trama / Across ≥40
<i>Flessione / Flexing Endurance</i>	<i>UNI 4818-13</i>	<i>Cicli/Cycles</i>	≥ 100.000
<i>Solidità colore rivestimento alla sfregamento Coating color fastness to Rubbing</i>	<i>ISO 105-X 12</i>	<i>Scala grigi Grey Scale</i>	5 secco/Dry 4.5 umido/wet
<i>Resistenza idrolisi / Hidrolysis Resistance Jungle test</i>	<i>1419:1995 (E)C</i>	<i>RESISTENTE</i>	> 5 settimane



**N.B. Alcuni materiali di abbigliamento e accessori (come il colorante dei jeans) possono migrare verso colori chiari, questo fenomeno aumenta di probabilità con l'umidità e temperatura alte.
Givipell s.a.s. non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colori causato da agenti esterni.**



**N.B. Some clothing materials and accessories (such as jeans dye) can migrate to light colors, this phenomenon increases in probability with high humidity and temperature.
Givipell does not assume responsibility for the transfer of dyes caused by external agents.**



235032-2017-AQ-ITA-ACCREDIA

GIVIPPELL s.a.s. di Giuseppe Vicidomini & C.
VIA T.A. EDISON, 16 - 35010 Z.I. CADONEGHE (PD) - ITALY
Tel. 049 8873270 - Fax 049 8873271 - e-mail: info@givipell.it



ISTRUZIONI DI PULIZIA

In caso di macchie è necessario agire rapidamente limitando la loro espansione affinché non vengano assorbite per non incorrere nel danneggiamento del rivestimento.

Utilizzare un panno bianco imbevuto di acqua tiepida.

Non usare detergenti abrasivi o solventi aggressivi, utilizzare prodotti professionali di qualità.

Rimuovere le macchie colorate (caffè, penna, vino ecc..) utilizzando in primis una carta assorbente non abrasiva, rimuovere quanto più possibile la macchia, strofinando delicatamente con movimenti circolari dall'esterno verso l'interno. Nel caso in cui non venissero rispettati i suddetti consigli, Givipell s.a.s. non risponde di eventuali danni.

CLEANING INSTRUCTION

In case of stains it is necessary to act limiting their undamaged expansion in order not to cause damage to the covering of the fabric. Use a white cloth soaked in warm water. Do not use abrasive ,cleaners or aggressive solvents, use quality professional products. Remove colored stains (coffee, pen, red wine and similar) with a non-abrasive absorbent paper, remove the stain as much as possible, rubbing gently with circles from the outside to the inside. In the event that the aforementioned advice is not respected, Givipell s.a.s. cannot be held Responsabl generated by dyes of poor quality.

LA PRESENTE SCHEDA SOSTITUISCE DEFINITIVAMENTE COPIA IN VS.POSSESSO E POTRA' SUBIRE VARIAZIONI, A NOSTRA INDISCREZIONE, LASCIANDO INALTERATE LE CARATTERISTICHE FISICO CHIMICHE SOPRA ENUNCIATE.

Si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso. I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

L'Acquirente deve comunicare al Venditore tutte le informazioni necessarie al fine di assicurare (a) la corretta elaborazione delle specifiche tecniche e (b) tutte le informazioni riguardanti il processo di trasformazione e di uso finale dei Prodotti. L'Acquirente non è esonerato dall'obbligo di effettuare test e prove sui Prodotti forniti dal Venditore per determinare se questi siano idonei alle lavorazioni ed all'utilizzo ai quali vengono destinati. La responsabilità relativamente all'uso ed alla trasformazione dei prodotti è a carico e rischio esclusivamente dell'Acquirente. Il Venditore pertanto non è responsabile per i danni relativi a spese di lavorazione, eventuali perdite di produzione, per mancato guadagno e/o per qualsiasi altro danno diretto e/o indiretto, perdita particolare o danno sofferto, direttamente o indirettamente, dall'Acquirente o da qualsiasi altro terzo.

THIS DATA SHEET REPLACE DEFINITELY PREVIOUS ONE IN YOUR HANDS AND COULD BE SUBJECTED TO FURTHER CHANGES, KEEPING PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS.

Reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice. The above mentioned data correspond to average and cannot be considered as a contract document.

Customer shall have communicated to Seller all necessary information to ensure (a) the adequate elaboration of these specifications and (b) relative to the transformation and/or the final use of Goods Customer. Customer is not release from his obligation to test Goods supplied by Seller as to their suitability for the intended processes and uses. The use and processing of Goods are undertaken solely at Customer's risk. Seller shall not be liable for any loss of processing expenses, loss of production, loss of revenue and/or any other consequential or special loss or damage directly or indirectly sustained by Customer or by any other person whatsoever.